

## Eurovent TOPBAND

Ühepoolsed polüpropüleenist mittekoatud ja akrüülist dispersioonliimiga valmistatud teibid. Mõeldud katuseembraanide ja teiste polüpropüleenil põhinevate ehitusmaterjalide tihendamiseks ja parandamiseks. Teiptooted kaitsmaks niiskuse ja tuule läbitungimise eest, säilitades membraani aurude läbivust hingaval pinnal.



### Eelised:

- Kõrge nakkuvustugevus
- rebenemiskindel
- Auru läbilaskvus

### Tehnilised andmed:

Parameeter	Väärtus
Materjal	Mittekoatud PP, akrüülil põhinev dispersioonliim
Värvus	Hall
Laius	50 mm
Pikkus	25 m
Tihedus	0,18 mm liim + mittekoatud 0,5 mm
Adhesiivse materjali kaal	230 g/m <sup>2</sup>
Hoiustamine	Toatemperatuuril, suletud ruumis.

Parameeter	Väärtus
Adhesioon koorumisel	26 N/25 mm
Töötlemistemperatuur:	Alates -10°C
Kasutustemperatuur	Soovituslikult vahemikus +5°C kuni 40°C
Temperatuuritaluvus	-40°C kuni +100°C
Vastupidavus UV kiirgusele	Kuni 4 kuud
Pakend	12 rulli, 60 rulli alusel.

### Kasutus:

### Kasutus:

Teip on mõeldud katuseembraanide, housewrap-i ja teiste polüpropüleenil põhinevate ehitusmaterjalide tihendamiseks ja parandamiseks. Soovitav kõikide kahjustuste parandamiseks nagu augud, lõiked ja paigaldusel esinenud läbistused. Seondub pindadele nagu puit, tellis ja sile betoon.

## TOOTEINFO

*Sisaldub teave, nõu ja juhtröörid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoote ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.*

Tooteteave on leitav veebilehel:

[www.eurovent.de](http://www.eurovent.de)Uuenduse kuupäev:

11/2015

## Eurovent TOPBAND

### Hoiustamine / transport:

Toodet tuleks hoiustada kuivas kohas katte all, eemal niiskusest ja UV kiirgusest kahjustamata ja suletud originaalpakendis. Rulle tuleks transportida kaetud transpordivahendis. Need peaksid olema valmistatud transpordiks ette viisil, mis kaitseb neid kahjustuste ja hävinemise eest. Transpordi ajal tuleb pidada kinni ohutuseeskirjadest. Toode peab olema kaitstud keemiliste toimeainete eest, eriti lahustipõhistel ainetel, sest need võivad kahjustada kile tehnilisi parameetreid või neid jäädavalt kahjustada.

Tootele kehtib garantii eeldusel, et tooteinfos sisalduvaid juhtnõure on jälgitud. Meile jääb õigus keelduda kaebuste tunnistamisest, kui neid juhtnõure ei ole järgitud.

*Sisalduv teave, nõu ja juhtnõörid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoote ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.*

Tooteteave on leitav veebilehel:

[www.eurovent.de](http://www.eurovent.de)Uuenduse kuupäev:

11/2015