

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium RoofMastic

Elastne vesialusel keskkonnasõbralik katuse- ja isolatsioonmastiks. Mastiksiga saab hõlpsalt isoleerida keerulised konstruktsioonelemendid nagu torude läbiviigud ja ümbrused. Katusekate on vastupidav, veekindel, kuid hingav, stabiilne väliskeskkonnas, liitekohtadeta membraan. Omab pragude sildamisvõimet ja UV-kindlust. Katet saab tugevdada kasutades PENOSIL Premium AquaBrake Fabric tugevduskangast. Nakkub hästi erinevate alusmaterjalidega nagu bituumen, rullmaterjalid, vineer, metallkatted, betoon jt. Sobib kasutamiseks nii väli- kui sisetöödel. Katuse ja isolatsioonmastiks on toonitav.

Kasutusala

Kasutatakse bituumenkatuste parandamiseks, kargkattega kaldkatuste tihendamiseks ja katmiseks, plekkkatuste valtside tihendamiseks. Samuti laineplaatide katmiseks ja katusepindade kaitsmiseks keskkonna mõjude eest.

Kasutamistingimused

Mastiksit võib kanda ka niiskele alusele. Katmisel ja katmisele järgneva 24 tunni jooksul ei tohi õhutemperatuur langeda alla +5 °C või õhuniiskus tõusta üle 80%. Paigaldamine peab toimuma kuiva ilmaga, kuna mastiks on vesialusel ning vihm lahustab kuivamata mastiksit. Mastiksit ei ole soovitatav paigaldada lohkudesse, kuhu peale vihmased kogunevad seisvad veeloigud.

Kasutusjuhend

Aluspind puhastada, vanal ruberoidkatusel eemaldada külmarkerked. Enne kasutamist todet kindlasti segada.

Betoonpinnad kruntida veega 1:5 lahjendatud mastiksiga. PENOSIL Premium RoofMastic kanda pinnale rulli, harja, pintli või pihustiga kahes kihis, teine kiht risti esimesega. Olenevalt paigaldamistingimustest peab kumbki kiht kuivama 12–24 tundi.

Tugevduskangas PENOSIL Premium AquaBrake Fabric paigaldatakse kohe pärast esimese mastiksit kihi pealekandmist ning surutakse pintli, harja või pahtlilabida abil tihedalt vastu värsket aluspinda.

Puhastamine

Käed, töövahendid ja määrdunud pinnad enne kuivamist puhastada veega või kasutada puhastuslappe PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Kuivanud mastiks eemaldada mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadused	Ühik	Väärtus
Pindkuiv	tund	12–24
Tihedus	g/cm ³	1,45
Viskoossus	KU	>140
Tõmbetugevus (7. päeval)	Mpa	1,2
Pikenemine katkemiseni (-10 °C)	%	160
Taastumine peale 25% pikenemist	%	60
Kulunorm 2-kordsel katmisel	Lamekatus	1
	Kaldkatus	0,8

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust, kui ei ole märgitud teisiti.

Värvus

Valge, hall.

Pakend

1 L, 3 L , 10 L plastämber.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 36 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode ei kannata külma.

Ohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).