

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium WaterSil

Vesialusel silaani ja siloksaani sisaldav impregneerimisvahend. Sügavale materjali pooriesse imbuvana moodustab mõne päeva jooksul kuivades vett hülgava pinna 5-10 aastaks. Ei vähenda materjali hingavust. Sobib kasutamiseks looduskivi-, tellis-, betoon- ja kergbetoon- ning krohvpinnaudel. Tänu töödeldud pinna mittemärgumisele suureneb ka seina soojapidavus.

Kasutusala

Kasutatakse looduskivi-, tellis-, betooni- ja krohvpinna impregneerimisvahendina.

Kasutamistingimused

Aluspinna- ja õhutemperatuur peavad paigaldamise ajal olema alates +5 °C - 35 °C ja õhuniiskus kuni 80%.

Kasutusjuhend

Eemaldada mustus, õli, rasv, orgaanika ja tsemendipiim, vana värv jms., mis võiks halvendada vedeliku imbumist. Kasutada märgliivapritsi või survepesurit. Parimate tulemuste saavutamiseks pesta pinda ka siis, kui mustust silmaga näha pole ja lasta pinnal täielikult kuivada. Kõik seguga tehtud parandused aluspinnas peavad samuti jõudma piisavalt kuivada. Enne paigaldamist isoleerida aknad, ukseid jt. puit- ning metallpinnad.

Enne tarvitamist loksutada. Kanda pinnale madalsurvepihustiga (näiteks aiapritsi) töökäiguga alt üles. Võib kasutada ka pintslit või rulli. Parema imavuse saavutamiseks alustatakse töötlemist "niisutamisega". Pind peab vedelikust küllastuma.

Kogu materjal kanda pinnale ühe töötsükliga.

Kulunorm: 1-5 m²/l (ehk 0,2-1 l/m²) - sõltuvalt aluspinna imavusest. Tulemus veepiisa efektina on nähtav kahe päeva pärast.

Puhastamine

Töövahendid ja pinnad, kuhu pritsib üleliigset vedelikku, pesta kohe seebiveega. Toode jätab kuivades nähtavad jäljed tihedale pinnale nagu klaas, metall, värv. Kuivanud, polümeriseerunud toodet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Pindkuiv	tund	1
Lõplik kuivamine	tund	48
Tihedus	g/cm ³	0,99
pH		6,8
Keskmine imbumissügavus	mm	3,2 (sõltuvalt aluspinnast)
Vee sissetungivuse vähendamine (ASTM C-642)	%	95
Veeauru läbilaskvus	%	100

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus

Piimjas.

Pakend

1 l plastpudel.
3 l, 10 l plastkanister.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode ei kannata külma.

Ohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).